

Среднестенные термоусадочные трубки с клеевым слоем



гарантия герметичности

Тип: **СТТК** по ТУ 2247-021-97284872-2006

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях
- Расширенный коэффициент усадки: от 3:1 до 4:1
- Материал: полиолефин
- Цвет: черный
- Толщина среднестенных трубок СТТК значительно превышает толщину стандартной клеевой трубки ТТК (4:1)
- Среднестенные клеевые термоусадочные трубки обладают исключительной механической прочностью, стойкостью к абразивному истиранию и изоляционными свойствами
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавкого клея
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоя расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Форма поставки: в нарезках по 1 м или 1.22 м
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен ТТ-1800, портативные бутановые горелки «КВТ», пропановая горелка ПГ «КВТ»

Наименование	Оптимальный диапазон усадки (мм)	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Форма поставки (нарезка, м)	Упаковка (шт. в пакете)	Цвет
		до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)				
СТТК-8/2 (КВТ)	7.2-2.4	8	2	2.0	1.00	10	●
СТТК-12/3 (КВТ)	10.8-3.6	12	3	2.4	1.00	10	●
СТТК-22/6 (КВТ)	19.8-7.2	22	6	2.9	1.00	10	●
СТТК-33/8 (КВТ)	29.7-9.6	33	8	3.1	1.00	10	●
СТТК-40/12 (КВТ)	36-14.4	40	12	3.1	1.00	10	●
СТТК-55/16 (КВТ)	49.5-19.2	55	16	3.1	1.00	10	●
СТТК-75/20 (КВТ)	67.5-24	75	20	3.6	1.00	5	●
СТТК-95/25 (КВТ)	85.5-30	95	25	3.8	1.00	5	●
СТТК-115/34 (КВТ)	103.5-40.8	115	34	3.9	1.22	5	●
СТТК-140/40 (КВТ)	126-48	140	40	4.0	1.22	5	●
СТТК-160/50 (КВТ)	144-60	160	50	4.0	1.22	5	●
СТТК-200/55 (КВТ)	180-66	200	55	4.0	1.22	5	●

Толстостенные термоусадочные кожухи с двусторонним нанесением клея



Тип: **ТТВ (4:1)** по ТУ 2291-044-97284872-2011

- Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности
- Коэффициент усадки: 4:1
- Материал: полиэтилен
- Цвет: черный
- Толщина толстостенных трубок ТТВ (4:1) значительно превышает толщину стандартной клеевой трубки ТТК (4:1)
- Кожухи обладают особой прочностью и увеличенной толщиной стенок
- На внутреннюю поверхность кожухи с двух сторон на глубину 100 мм нанесен термоплавкий клей, что обеспечивает полную герметичность после усадки
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ «КВТ»

Наименование	Диаметр трубки (мм)		Толщина стенки после усадки (Т) (мм)	Стандартная нарезка (мм)	Цвет
	до усадки (D) (не менее)	после усадки (d) (не более)			
ТТВ(4:1)-90/22 (КВТ)	90	22	6.0	1200/600	●
ТТВ(4:1)-120/28 (КВТ)	120	28	6.0		●
ТТВ(4:1)-130/36 (КВТ)	130	36	6.0		●